

SILICONE RUBBER antique pink

Soft rubber, with exceptional mechanical features that make it perfect for very accentuated undercuts and for extraction of particular complex items.

GOMA DE SILICONA rosa

Goma blanda, con excepcionales características mecánicas que la hacen perfecta para socavados muy acentuados y para la extracción de piezas especialmente complejas.

CHARACTERISTICS

- Great mechanical ability
- Easily printable

Application tips

Baking time must be calculated starting from when the moulding frame reaches the right temperature (about 15-20 min).

To prevent any flaws, we recommend to extract the silicone mould from the frame only when it reaches room temperature.

DO NOT IMMERSE THE BRACKET IN WATER.

CARACTERÍSTICAS

- Gran habilidad mecánica
- Fácilmente imprimible

Consejos de Aplicación

El tiempo de horneado debe calcularse a partir de que el marco de moldeo alcance la temperatura adecuada (unos 15-20 min).

Para evitar desperfectos, recomendamos extraer el molde de silicona del marco sólo cuando alcance la temperatura ambiente.

NO SUMERJA EL SOPORTE EN AGUA.


TECHNICAL DATA

DATOS TÉCNICOS

HARDNESS DUREZA	49 Sh-A (± 2)	ELONGATION ELONGACIÓN	400 mm
VULCANIZING TIME TIEMPO DE VULCANIZACIÓN	90°C / 194°F	SHRINKAGE CONTRACCIÓN	1 %
HARDENING TIME per mm of thickness TIEMPO DE ENDURECIMIENTO por mm de espesor	3 min		

For perfect results, always use Nicem's release agents

Para obtener resultados perfectos, utilice siempre los desmoldantes de Nicem.



NICEM TALC:
natural and
anti-allergic.
Grain: 5-10 microns.

TALCO NICEM Natural y antialérgico.
Grano: 5-10 micras



RELEASER J: non-harmful, quick-dryig, specific for prototypes, SLA/DLP resin.

DISTACCANTE J no nociva, de secado rápido, específica para prototipos de Resina SLA/DLP



RELEASER W:
Metal-rubber releaser.

DISTACCANTE W
Liberador de metal-goma.



Bellavista N.42 Bodega N. 6
San Juan Xalpa
09850 IZTAPALAPA
CIUDAD DE MÉXICO



(+52) 5556136477
(+52) 5556136212
(+52) 5556123770



www.nicem.mx



(+52) 5616796342



Nicem México



nicem.mx